

**CG****Żywica**

dwuskładnikowa, węglowodorowa, usuwalna

CG jest usuwalną, zimnoutwardzalną i przezroczystą żywicą dwuskładnikową na bazie węglowodorów. Jest przyjazna środowisku oraz nie zawiera substancji szkodliwych, silikonów i izocyjanianów, nie wymaga stosowania oznaczeń zgodnie z rozporządzeniem 1272/2008. Przezroczysta żywica umożliwia wizualną kontrolę połączenia kablowego. Odizolowanie połączenia jest możliwe w każdej chwili poprzez usunięcie żywicy.

**Warunki magazynowania**

W temp. otoczenia pomiędzy
+15°C i +35°C: 24 miesiące w torbie
aluminiowej

Certyfikaty

- Zgodnie z DIN EN 60455

Właściwości

- Wolna od halogenów, silikonów oraz izocyjanianów dwuskładnikowa żywica węglowodorowa
- Przezroczysta przed i po stwardnieniu
- Zimnoutwardzalna (nie wydziela ciepła podczas reakcji)
- Usuwalna
- Dobra przyczepność do wszystkich materiałów
- Doskonałe właściwości płynięcia
- Doskonałe właściwości izolacyjne
- Niewielki skurcz objętościowy
- Pakowane w praktycznych i łatwych w użyciu torbach dwukomorowych

Typ	Objętość [ml]	Nr kat.
CG	143	362398
	250	362399
	730	362410
	1000	363564
	2000	362411

Właściwości	Wartość
Komponent bazowy (reaktan) (temperatura zapłonu)	>200°C
Komponent wiążący (temperatura zapłonu)	>200°C
Czas żelowania 300 ml w temp.:	
5°C	40 minut
23°C	26 minut
35°C	20 minut
Gęstość	0,92 g/cm ³
Ubytek masy (28 dni w 80°C)	<3,5%
Twardość	25 Shore 00
Lepkość (23°C)	1100 mPa x s
Temperatura pracy	-40°C do +80°C
Stała dielektryczna	>30 kV/mm