

**LABOR S.C.****Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe**

34-400 Nowy Targ, ul. Ludźmierska 29, tel. (0-18) 266-28-31 w. 307

Konto: BPH PBK SA O/Nowy Targ 42 1060 0076 0000 3200 0009 8404

NIP 735-00-26-104

Nowy Targ, dnia 17.11. 2006 r.**ANALIZA Nr** 32,33/XIMateriał Mieszanka 5919 gat.

Dostawca <u>GUMPLAST</u>			
Przesyłka dnia ilość			
Rodzaj badania	Wynik	Jedn. miary	Uwagi
Grubość próbki			
Wytrzymałość na rozciąganie	<u>19,59</u>	<u>MPa</u>	
Wydłużenie względne	<u>395</u>	<u>%</u>	
Wydłużenie trwałe	<u>20</u>	<u>%</u>	
Twardość	<u>68</u>	<u>0,5Hf</u>	
Cieężar właściwy	<u>1,167</u>	<u>g/cm³</u>	
Skurcz liniowy	<u>=</u>		
Współczynnik starzenia	<u>=</u>		
Współczynnik starzenia	<u>=</u>		
Rozdzierność <u>włosatko</u>	<u>55,89</u>	<u>kN/m</u>	
Ścieralność	<u>10,25</u>	<u>mm³</u>	
Pęcznienie <u>wzrostu</u>	<u>1,66</u>	<u>%</u>	

Orzeczenie laboratorium zgodne z normą

T.S. LEMIE • P. GACIL • G. SZÓPIŃSKA

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe

Usługowo-Handlowe LABOR S.C.

34-400 Nowy Targ, ul. Ludźmierska 29

Tel. (0-18) 266-28-31 w. 307, 308

NIP 735-00-26-104 REGON 149041617

EN 681-1